



# PANDOMO® TerrazzoHardener

## Additif pour la consolidation et le compactage des surfaces des systèmes PANDOMO® Terrazzo

- Additif à base de composants silicates solubles à l'eau
- Améliore, en combinaison avec PANDOMO® TerrazzoFiller, les propriétés de résistance à l'abrasion, de dureté de la surface, de résistance aux produits chimiques et de résistance aux chocs
- Inodore et sans solvants



### Domaine d'utilisation:

PANDOMO® TerrazzoHardener est utilisé lors de la réalisation de sols/ systèmes PANDOMO® Terrazzo poncés ou polis pour la consolidation et le compactage de la structure poreuse.

PANDOMO® Hardener permet d'améliorer PANDOMO® Terrazzo et ainsi d'obtenir une brillance nettement plus grande ainsi que de meilleures performances en termes de résistance à l'abrasion, de dureté de la surface, de résistance aux produits chimiques et de résistance aux chocs.

### Description:

PANDOMO® Hardener est fabriqué à base de composants silicates solubles à l'eau.

### Mise en œuvre sur des surfaces PANDOMO® Terrazzo:

Après séchage suffisant des sols PANDOMO® Terrazzo, poncer uniformément la surface.

Nettoyer et humidifier légèrement la surface avant d'appliquer PANDOMO® TerrazzoHardener. Pour réagir, PANDOMO® TerrazzoHardener a besoin d'eau.

Appliquer uniformément PANDOMO® TerrazzoHardener à l'aide d'un applicateur en peau d'agneau. Laisser pénétrer env. 15 minutes. Appliquer à nouveau PANDOMO® TerrazzoHardener sur les endroits qui ont séché. Il convient de toujours travailler mouillé sur mouillé (application au trempé) afin d'obtenir d'office une saturation optimale du support.

Éviter la formation d'îlots et de flaques. Éliminer l'excédent de matériau suffisamment tôt avant le début de la phase de gélification (phase de durcissement).

Si besoin ou pour améliorer le résultat, l'application peut être répétée après quelques heures ou le lendemain.

Avant de poursuivre les travaux, il est recommandé de laisser durcir la surface traitée pendant la nuit.

Après l'application de PANDOMO® TerrazzoFiller, les étapes décrites ci-dessus peuvent être répétées avec PANDOMO® TFW ou de la poussière de ponçage.

Poncer la surface à l'eau après 8 heures.

### Important:

Avant l'application, la surface doit être exempte de poussière, de graisse, d'huile et de toute autre saleté. La température du sol et de l'air ambiant doit être d'au moins 7 °C.

### Consignes de sécurité et d'élimination:

Respecter les indications de la fiche de sécurité.

# PANDOMO® TerrazzoHardener

## Additif pour la consolidation et le compactage des surfaces des systèmes PANDOMO® Terrazzo

### Données techniques selon les normes de qualité ARDEX:

Poids spécifique:	env. 0,9 kg/l
Consommation:	env. 0,05 à 0,3 litres par m <sup>2</sup>
Conditionnement:	bidon de 20 l
Stockage:	à un endroit sec, env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé

Tenir compte des règles techniques généralement admises ainsi que des normes et fiches techniques en vigueur pour les différents métiers.

### Conseil d'application

Service technique:      Tel.: +49 2302 664-505  
                                    Fax: +49 2302 664-437  
                                    pandomo@ardex.de