



OM GEGRONDE REDENEN

panDOMO[®] SP-CEE

Watergedragen 2C-PU kleurverdieper

**Sterk kleurverdiepende emulsie voor
PANDOMO[®] SP-PS watergedragen PU-Sealer**



Zuinig in gebruik

Oplosmiddelvrij

Reukarm

Diffusieopen



Reg.No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
Postbus 61 20 · 58430 Witten
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.eu, www.ardex-pandomo.com

Watergedragen 2C-PU kleurverdieper

Toepassingsgebied:

Voor binnen. Vloer.

Voor kleurverdieping van PANDOMO® Floor, FloorPlus en Loft vloeroppervlakken

Type:

PANDOMO® SP-CEE is een 2-componenten kleurverdiepende emulsie voor dat PANDOMO® SP-PS, watergedragen PU-sealer wordt aangebracht.

Niet geschikt als eindlaag.

Altijd in combinatie met PANDOMO® SP-PS gebruiken.

Verwerking op PANDOMO® K1, PANDOMO® K2 en PANDOMO® K3:

Na toepassing van PANDOMO® Floor, FloorPlus of Loft moet het oppervlak, na voldoende droging (circa 12 uren) met een geschikte schuurmachine (bijv. TRIO, Lägler) conform de voorschriften van de fabrikant gepolijst worden.

PANDOMO® K1 en K3 moeten met schuurpapier 120 gepolijst worden, PANDOMO® FloorPlus en K2 met schuurpapier 100. Het is aan te bevelen om tussen de schijven van de TRIO machine en de schuurschijven zachte pads te leggen om een homogeen schuur-effect te krijgen.

PANDOMO® SP-CEE wordt in de voorgeschreven mengverhouding met een spiraalmengijzer gemengd. De mengtijd bedraagt minimaal 2 minuten. Om mengfouten te vermijden, moet het materiaal na het mengen in een andere, schone emmer worden gedaan en nog een keer worden gemengd.

Met een verende spatel of rubberen afstrijder (epoxyvoegrubber) wordt het materiaal in een dunne laag op het stofvrije oppervlak van PANDOMO® Floor, Floor Plus en Loft aangebracht en dan direct met een éénschijfsmachine en een zachte ronde borstel ingemasseed. Overtollige hoeveelheden en materiaalophopingen kunnen vlekken veroorzaken en moeten volledig weggewerkt worden.

Bij donker ingekleurde ondergronden is een tweede opbrenging met PANDOMO® SP-CEE, zoals hierboven beschreven, aan te raden, om kleurverschillen te vermijden.

Let op het volgende:

Na het padden mogen er geen spatten, machinesporen of glimmende plekken op het oppervlak zichtbaar zijn.

Het oppervlak moet er na voltooiing zijdemat uitzien. Droogtijd: ten minste 12 uren

Verbruik:

De hoeveelheid van het verbruik per laag zijn afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte (temperatuur, luchtvochtigheid) en de intensiteit van het polijsten (enkel met 100 korrel).

Donkere kleuren leiden tot een hoger verbruik.

De volgende punten dienen in acht te worden genomen:

Het overschrijden van de luchtvochtigheid van 65 % relatieve vochtgehalte dient te worden vermeden. Er moet voor een goede luchtcirculatie in de ruimte worden gezorgd. Stofvorming en andere verontreinigingen, die op het oppervlak terecht kunnen komen, moeten worden vermeden. Niet bij temperaturen onder +15°C verwerken.

In uitgeharde toestand onschadelijk voor mens en dier.

Tijdens de verwerking moet een gepaste veiligheidsuitrusting (handschoenen, veiligheidsbril) worden gedragen. Niet geschikt voor ruimtes, die constant nat zijn.

Bij het uitnemen van een gedeelte uit de verpakking de schroefdraad en het deksel grondig reinigen.

Lichtechtheid:

PANDOMO® SP-CEE vertoont onder UV-belasting slechts een geringe vergelingstendens.

Reiniging en afvalverwijdering:

Het gereedschap na gebruik grondig reinigen met schoon water.

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Aanwijzing:

Component A: Geen

Component B:

Bevat isocyanaten. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk voor de gezondheid bij inademen. Kan luchtwegen irriteren. Mag niet in handen van kinderen geraken. Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimtes. Veiligheidshandschoenen dragen. Oogbescherming dragen. Inademen van damp/aerosol vermijden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

BIJ INADEMEN: De persoon in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding, die het ademen vergemakkelijkt.

Inhoud/verpakking conform plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften afvoeren.

PANDOMO® SP-CEE is na het uitharden fysiologisch onschadelijk

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Mengverhouding:	2 delen component A (hars) op 1 deel component B (harder)
Specifiek gewicht:	Component A = ca. 0,98 kg/l Component B = ca. 1,2 kg/l
Verbruik:	PANDOMO® Floor: 25 - 50 g/m ² bij enkelvoudige opbrenging PANDOMO® Loft en FloorPlus: ca. 50 g/m ² bij enkelvoudige opbrenging
Verwerkingstijd (+20 °C):	ca. 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C):	na 12 uren
Kenmerk conform GHS/CLP:	Component A: geen Component B: GHS07 „Attentie“, Signaalwoord: Attentie
Kenmerk conform GGVSEB/ ADR:	geen
EMICODE:	EC1R ^{PLUS} - zeer emissiearm
Verpakking:	2,5 l bus Component A: bus met 2 kg Component B: fles met 1 kg
Opslag:	In droge omgeving en goed gesloten ca. 12 maanden houdbaar

Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten.
Onze verwerkingsaanbevelingen berusten op proeven en praktische ervaringen;
ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zonder garantie van eigenschappen zijn,
aangezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwwerf en de uitvoering
van de werkzaamheden. Nationale regelingen die berusten op regionale normen,
bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen specifieke verwerkings-
aanbevelingen tot gevolg hebben.