



OM GEGRONDE REDENEN

---

# panDOMO<sup>®</sup> SP-GS

## Zijdeglans-verzegeling

---

Filmvormende op water gebaseerde  
acrylaat-was-beschermingssealer

Zijdeglanzend

Antislip

Vuilafwijzend

Robuust

Stabiel



Reg. No. 37344

Producent met gecertificeerd  
kwaliteitsmanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH  
58430 Witten · Postbus 6120  
Duitsland  
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0  
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299  
info@ardex.eu  
www.ardex.eu, www.ardex-pandomo.com

# panDOMO® SP-GS

## Zijdeglans-verzegeling

---

### Toepassingsgebied:

Binnen

PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling is een beschermende film voor PANDOMO® vloersystemen, die met PANDOMO® SP-SL steenolie geolied of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer gelakt werden.

Vloeroppervlakken, die met PANDOMO® SP-SL Steenolie behandeld werden, moeten vooraf met PANDOMO® SP-F Poriënvuller voorgestreekt worden.

### Eigenschappen:

- Antislip
- Beschermende film tegen kortstondig inwerkende vloeistoffen
- Stabiel
- Zijdeglanzend

PANDOMO® SP-GS vormt een zijdeglanzende beschermingslaag op het oppervlak. Kleurstructuur en kleurdiepte worden geïntensiveerd.

### Verwerking:

PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling mag uitsluitend op de verharde PANDOMO® SP-F Poriënvuller (minstens 4 uren droogtijd bij ca. + 20°C) of op absoluut droge PANDOMO® PS gelakte oppervlakken (minstens 12 uren droogtijd bij ca. +20°C) worden opgebracht.

PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling wordt onverdund, gelijkmatig en dun met een lamsvachtmop (trekker) opgebracht.

Niet in reeds licht gedroogd product wissen. Plasvorming moet door onmiddellijk opnieuw wissen worden vermeden.

### Aanwijzing:

PANDOMO® SP-GS niet met andere onderhouds- en reinigingsmiddelen mengen en niet gebruiken voor regelmatige onderhoudsreiniging.

Zo lang de beschermende film nog vochtig glanst, de vloer niet betreden of er overheen wassen.

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Volledige belasting pas na verharding van de steenolie resp. PU-sealing en de eerste basisbehandeling, na ca. 5-7 dagen (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden).

### Onderhoudsreiniging

Voor de regelmatige onderhoudsreiniging wordt PANDOMO® SP-CR onderhouds- en reparatiereiniger gebruikt.

Eerst met een bezem of met de borstelzijde van de stofzuiger vuil en zand verwijderen. PANDOMO® SP-CR verdunnen, ca. 50 ml op 8 liter water.

De oppervlakken nevelvocht dweilen en laten drogen. Niet met schoon water nadweilen.

### Basisreiniging:

Bij hardnekkige verontreinigingen van de vloeroppervlakken, die niet met het regelmatige onderhoud zijn te verwijderen, wordt een basisreiniging geadviseerd.

Hiervoor dient PANDOMO® SP-BC Basisreiniger te worden gebruikt. Voor verwerkingsaanwijzingen zie technisch informatieblad.

### Algemeen:

Hoe meer de vers behandelde vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur!

Na een basisreiniging met PANDOMO® SP-BC moet een voldoende lange droogtijd worden aangehouden. De vloer moet voor een nieuwe behandeling met PANDOMO® SP-SL Steenolie en PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling absoluut droog zijn.

Veiligheids-/afvoeraanwijzing: Mag niet in handen van kinderen geraken. Inhoud/verpakking conform plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften afvoeren.

---

## Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

---

<b>Benodigd materiaal:</b>	ca. 40 – 50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Dichtheid:</b>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-waarde:</b>	circa 8,5
<b>Hoe het eruit ziet:</b>	vloeibaar-troebel, witachtig
<b>Oplosbaarheid in water:</b>	volledig
<b>Verwerkings-temperatuur:</b>	ca. + 15 - + 25°C oppervlaktemperatuur. Vloerverwarming tijdig terugzetten of uitschakelen.
<b>Droogtijd:</b>	Kan aangepakt worden na ca. 30 minuten  Na ca. 2 uren voorzichtig beloopbaar. Na 3 - 5 dagen kunnen de oppervlakken volledig worden belast. Binnen deze tijd indien mogelijk alleen droog of met schoon water reinigen. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.
<b>Kenmerk conform GHS/CLP:</b>	geen
<b>Kenmerk conform GGVSEB/ADR:</b>	geen
<b>GISCODE:</b>	GE 10
<b>Verpakking:</b>	kunststof-jerrycan met 5 l netto
<b>Opslag:</b>	koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten
<b>Houdbaarheid:</b>	ca. 12 maanden in de origineel-gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.

---

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.