



PANDOMO® impregneermiddel

Oppervlakte bescherming

- Zijdeglans
- Slijtagebestendig
- Waterafstotend
- Kleurverdiepend
- Zeer zuinig in gebruik
- Op basis van siloxaan en silaan
- Ademend
- Zeer emissiearm (EC1^{PLUS})



Ter bescherming van gekleurde en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W1 2.0, PANDOMO® W3 2.0, PANDOMO® K1, PANDOMO® K3, PANDOMO® Studio en PANDOMO® Terrazzo

Toepassing:

Voor binnen. Wanden en vloeren.

Ter bescherming van gekleurde en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W1, W3, K1, K3, Terrazzo en Studio. Voor privé-woonruimtes en oppervlakken met matige stoot- en slagbelasting, bijvoorbeeld in tentoonstellingsruimtes, ontvangstruimtes, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in woningen.

Samenstelling:

PANDOMO® impregneermiddel is een product op basis van silaan/siloxaan.

Met PANDOMO® impregneermiddel behandelde oppervlakken zijn zeer slijtagebestendig en waterafstotend.

Verwerking op wanden met PANDOMO® W1, W3 of PANDOMO® Studio:

Na het aanbrengen van de decorpleister moet het oppervlak na voldoende droging van de pleister (circa 5 uren) met een geschikte excentrisch roterende schuurmachine (bijvoorbeeld ROTEX van Festo) worden gepolijst met schuurpapier korrel 120. Daarnaast kan ook schuurpapier van de firma Mirka worden gebruikt: Abranet P180 en Abralon P4000. Een eenmalige impregnering (en gelijktijdige kleurintensivering) met PANDOMO® impregneermiddel wordt aangeraden.

PANDOMO® impregneermiddel met behulp van een blokkwast of een spons met weinig impregneermiddel in een dunne laag aanbrengen. PANDOMO® impregneermiddel moet op de wand altijd van onder naar boven aangebracht worden om vlekken te voorkomen.

Overtollig materiaal meteen met een zachte, pluïsvrije katoenen doek verwijderen of met draaiende bewegingen in het oppervlak masseren. Er mogen geen glanzende plekken meer te zien zijn. Bij het opbrengen van het impregneermiddel in dezelfde richtingen bewegen als bij het opbrengen van de pleister zodat de structureigenschappen van de pleister behouden blijven.

Verwerking op vloeren met PANDOMO® K1, K3 en PANDOMO® Studio:

Het polijsten van de oppervlakken wordt gedetailleerd beschreven in de technische informatiebladen van PANDOMO® K1, K3 en Studio.

Met behulp van een lamsvachtwischer dun opbrengen en met draaiende veegbewegingen over het oppervlak verdelen. Slechts zo veel middel opbrengen dat een gelijkmatige bevochtiging van het oppervlak wordt bereikt. Het verse impregneermiddel na een ventilatietijd van circa 10 minuten met een witte of beige pad met behulp van een éénschijfsmachine zorgvuldig in het oppervlak masseren. Er wordt geadviseerd om afhankelijk van de grootte van het oppervlak meerdere schone pads te gebruiken tot er een gelijkmatig zijdemat oppervlak ontstaat. Op het gehele oppervlak mogen geen glanzende plekken en spatten impregneermiddel meer te zien zijn. Het oppervlak moet droog lijken!



ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
Duitsland
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

PANDOMO® impregneermiddel

Oppervlakte bescherming

Moeilijk toegankelijke gedeeltes met een beige handpad of een pluivrije doek behandelen. Als na het drogen van de eerste impregneerlaag de beschermlaag afhankelijk van de gekozen PANDOMO® pleister een niet homogene indruk maakt, kan na circa 2-4 uren een tweede laag worden opgebracht, zoals hierboven beschreven.

De volgende dag (na 24 uren) mag geen nieuwe laag PANDOMO® impregneermiddel meer aangebracht worden.

Het oppervlak de volgende dag met een witte of beige pad behandelen.

Als het de bedoeling is om direct PANDOMO® SP-MS of SP-GS aan te brengen, moet van tevoren PANDOMO® SP-F poriënvuller worden aangebracht.

Als de voorkeur uitgaat naar een nabehandeling met PANDOMO® SP-PS is het niet nodig om een poriënvuller aan te brengen.

Na toepassing van PANDOMO® SP-PS moet de vloer geseald worden met SP-MS of SP-GS.

Neem hiervoor de productinformatiebladen van PANDOMO® SP-MS, SP-GS, SP-F en SP-PS in acht.

Let op:

Overtollig materiaal van PANDOMO® impregneermiddel wordt hard na het opdrogen en vormt matte plekken op het oppervlak die alleen door middel van schuren verwijderd kunnen worden.

Verwerking op vloeren met PANDOMO® Terrazzo (BG/BW/MW/MB/PB/PW):

De terrazzo-vloeren voorbereiden tot ze klaar zijn voor het aanbrengen van een beschermlaag. Na aanbrengen van de poriënvuller en schuren met korrel 220 of 400 moet het oppervlak absoluut droog lijken en schoon en stofvrij zijn.

Neem hiervoor ook de productinformatiebladen van de PANDOMO® Terrazzo producten in acht.

Met behulp van een lamsvachtwischer PANDOMO® impregneermiddel dun opbrengen en met draaiende veegbewegingen over het oppervlak verdelen.

Slechts zoveel impregneermiddel gelijkmatig opbrengen dat een gelijkmatige bevochtiging van het oppervlak wordt bereikt. Het verse impregneermiddel na een ventilatietijd van circa 10 minuten met een witte of beige pad met behulp van een éénschijfsmachine zorgvuldig in het oppervlak masseren. Er wordt geadviseerd om afhankelijk van de grootte van het oppervlak meerdere schone pads te gebruiken tot er een gelijkmatig, zijdemat oppervlak ontstaat afhankelijk van de mate waarin de vloer gepolijst is. Op het gehele oppervlak mogen geen natte plekken en spatten impregneermiddel te zien zijn. Het oppervlak moet droog lijken!

Moeilijk toegankelijke gedeeltes met een beige handpad of een pluivrije doek behandelen. Als na het drogen van de eerste impregneerlaag de beschermlaag, afhankelijk van het type PANDOMO® Terrazzo een niet homogene indruk maakt, kan na circa 2 tot 4 uren een tweede laag worden opgebracht, zoals hierboven beschreven.

Onder bepaalde omstandigheden zullen de volgende dag extra lagen aangebracht moeten worden tot de terrazzo geen materiaal meer kan opnemen.

Ook deze lagen zoals hierboven beschreven inwrijven. Het eindresultaat moet een vloer met een gelijkmatige zijdeglans zijn. Een extra beschermlaag is niet nodig.

Let op:

Alleen voor professioneel gebruik.

Tijdens het aanbrengen, drogen en verharden van PANDOMO® impregneermiddel moet voor voldoende goede ventilatie (droge lucht) worden gezorgd. In slecht geventileerde ruimtes een geschikte adembescherming dragen! Ventilatie- en airconditioningsystemen uitschakelen.

Stofvorming en andere verontreinigingen die zich op de wand kunnen vormen, moeten vermeden worden. Niet bij temperaturen onder +15°C verwerken.

Bestendigheid:

PANDOMO® impregneermiddel verhoogt de slijtvastheid van PANDOMO® W1, W3, K1, K3 en Studio oppervlakken. Chemicaliën moeten in de regel zo snel mogelijk worden opgenomen.

Bij twijfel proefoppervlakken maken.

Niet geschikt voor permanent natte ruimtes.

Lichtechtheid:

PANDOMO® impregneermiddel vertoont onder UV-belasting nauwelijks de neiging te vergelen.

Reiniging en afvalverwerking:

Het gereedschap moet na gebruik grondig gereinigd worden met een kwastreiniger of aceton. We raden aan het niet in werk- of ru ruimtes te bewaren. Het EG-veiligheidsinformatieblad bevat aanwijzingen voor de afvalverwerking.

Veiligheids- en afvoeraanwijzingen:

Tijdens het aanbrengen, drogen en verharden van PANDOMO® impregneermiddel moet voor voldoende goede ventilatie gezorgd worden.

In slecht geventileerde ruimtes een geschikte adembescherming dragen!

Ventilatie- en airconditioningsystemen uitschakelen.

Het product hydrolyseert en vormt methanol. Methanol is ingedeeld met betrekking tot fysische gevaren en gezondheidsgevaren. De hydrolysesnelheid en dus ook de relevantie voor de risico's die het product met zich meebrengt zijn sterk afhankelijk van specifieke omstandigheden. De adviezen in het veiligheidsinformatieblad dienen in acht genomen te worden.

Alleen voor professioneel gebruik.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidshandschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen/hulp van een arts inroepen.

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

De adviezen in het veiligheidsinformatieblad dienen in acht genomen te worden.

PANDOMO® impregneermiddel

Oppervlakte bescherming

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm:

Soortelijk gewicht:	circa 1,03 kg/l
Verbruik:	op PANDOMO® W1 of W3 circa 25 – 30 g/m ² bij één laag op PANDOMO® K1 of K3 circa 50 g/m ² bij één laag op PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG zand) circa 50 – 60 g/m ² bij één laag op PANDOMO® Studio 50 g/m ² bij 1 laag 25 g/m ² bij 2 lagen
Kenmerk conform GHS/CLP:	Signaalwoord (CLP): let op H226 - Ontvlambare vloeistof en damp H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
EMICODE:	EC1 ^{PLUS} = zeer emissiearm
Verpakking:	Vat met 24,3 l Jerrycan met 2,5 l Blik met 1 l
Opslag:	in een droge omgeving en goed gesloten verpakking circa 12 maanden te bewaren