



PANDOMO® TerrazzoHardener

Additief om oppervlakken van PANDOMO® Terrazzo systemen te verstevigen en te verdichten

- Additief op basis van in water opgeloste silicaatbestanddelen
- Verbeterd in combinatie met PANDOMO® TerrazzoFiller de eigenschappen m.b.t. slijtvastheid, oppervlaktehardheid, chemische bestendigheid en slagvastheid
- Geurloos en oplosmiddelvrij
-



Toepassing

PANDOMO® TerrazzoHardener wordt bij het vervaardigen van geschuurde of gepolijste PANDOMO® terrazzovloeren -systemen gebruikt om de poriënstructuur te verstevigen en te verdichten.

PANDOMO® Hardener verbetert PANDOMO® Terrazzo. Dit zorgt duidelijk voor meer glans en betere eigenschappen als het gaat om slijtvastheid, oppervlaktehardheid, chemische bestendigheid en slagvastheid.

Productsoort

PANDOMO® Hardener is een verharder op basis van in water opgeloste silicaatbestanddelen

Toepassing op PANDOMO® Terrazzo-vloeren:

Schuur het oppervlak van de PANDOMO® Terrazzo vloer gelijkmatig zodra de vloer voldoende droog is.

Reinig het oppervlak en maak het licht vochtig voor het aanbrengen van PANDOMO® TerrazzoHardener. PANDOMO® TerrazzoHardener heeft water nodig om te reageren.

Breng PANDOMO® TerrazzoHardener royaal en gelijkmatig aan met een lamsvachtwischer. Laat het product circa 15 minuten intrekken. Breng op opgedroogde plekken opnieuw PANDOMO® TerrazzoHardener aan. Werk altijd nat in nat om vanaf het begin een

optimale verzadiging van de ondergrond te bereiken.

Voorkom plas- of eilandvorming. Verwijder te veel aangebracht materiaal tijdig voordat de geleringsfase (uithardingsfase) begint.

Indien nodig of om het resultaat te verbeteren, kan de toepassing na enkele uren of de volgende dag worden herhaald.

We raden aan het behandelde oppervlak een nacht te laten uitharden alvorens het verder te bewerken.

Na het aanbrengen van PANDOMO® TerrazzoFiller met PANDOMO® TFW of schuurstof kan de hierboven beschreven werkwijze worden herhaald.

Na 8 uur kan de vloer nat worden geschuurd.

Let op het volgende

Zorg dat het oppervlak vrij is van stof, vet, olie en andere verontreinigingen voordat u het product aanbrengt. De temperatuur van de vloer en de omgevingslucht moet ten minste 7°C bedragen.

Veiligheids- en afvoeraanwijzingen:

De informatie in het veiligheidsinformatieblad dient in acht genomen te worden.

PANDOMO® TerrazzoHardener

Additief om oppervlakken van PANDOMO® Terrazzo systemen te verstevigen en te verdichten

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm

Soortelijk gewicht:	circa 0,9 kg/l
Materiaalverbruik:	circa 0,05 tot 0,3 liter per m ²
Verpakking:	jerrycan met 20 l
Opslag:	in droge ruimtes ongeveer 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

De algemeen erkende regels van de techniek en de geldende normen evenals de technische informatiebladen van de betreffende vakgebieden moeten in acht worden genomen.

Toepassingsadvies

Technische hotline: Tel.: +49 2302 664-505
 Fax: +49 2302 664-437
 pandomo@ardex.de