



PANDOMO® Protection Liquid

1K-PU Permanent bescherming

- Zijdemat
- Vuilafstotend
- Zeer sterk en slijtvast
- Het minerale karakter blijft behouden
- Snel beloopbaar
- Eenvoudig te verwerken



Toepassing

Voor binnen.

Polyurethaan sealer om PANDOMO® pleistervloeren permanent te beschermen.

Beschermt vloeren met een onderhoudsfilm tegen krassen en gebruikssporen.

Voorkomt voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van het vloeroppervlak.

Bescherm laag voor PANDOMO® vloersystemen die met PANDOMO® SP-SL steenolie zijn geolied, met PANDOMO® SP-PS waterige PU sealer zijn verzegeld of uitsluitend met PANDOMO® SP-F poriënvuller zijn behandeld.

Vloeren die met PANDOMO® SP-SL steenolie zijn behandeld, moeten eerst met PANDOMO® SP-F poriënvuller worden voorgestreekt.

(Vloeren die voordien met PANDOMO® SP-PS zijn verzegeld, hoeven niet met PANDOMO® SP-F poriënvuller te worden behandeld voordat PANDOMO® Protection Liquid wordt aangebracht).

Samenstelling

Water, polymeren, in water oplosbare oplosmiddelen, niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, conserveermiddelen

Verwerking

PANDOMO® Protection Liquid mag alleen op uitgeharde PANDOMO® SP-F poriënvuller (minstens 2 - 4 uur droogtijd bij circa +20°C) of op volledig droge, met PANDOMO® SP-PS verzegelde vloeren (minstens 12 uur droogtijd bij circa +20°C) worden aangebracht.

Breng PANDOMO® Protection Liquid onverdund, gelijkmatig en dun in één laag aan als een natte film met een lamsvachtwisser (vloerwisser).

Ga met de wisser niet door product dat al aan het drogen is, hierdoor kunnen strepen ontstaan.

Voorkom plasvorming.

Als een tweede laag nodig is, breng deze dan de volgende dag aan of na een droogtijd van ten minste 12 uur (bij +20°C).

PANDOMO® Protection Liquid

1K-PU Permanent bescherming

Aanwijzingen

Om bestaande PANDOMO® vloeroppervlakken op te frissen, verwijdert u eerst stof, vuil en de losse deeltjes van de vloer. Reinig de vloer daarna vochtig met PANDOMO® Cleaner.

Verwijder eerst vastzittend vuil en resten van oude onderhoudsproducten door een basisreiniging. Gebruik PANDOMO® Basic Cleaner hiervoor. Neem de betreffende technische informatiebladen in acht.

Betreed de vloer niet en ga niet met de wisser door het product zolang de bescherm laag nog glanst en dus nog vochtig is.

Begaanbaar na ongeveer 1-2 uur. Volledig belastbaar na ongeveer 12 uur.

Als de vloer moet worden afgedekt, mag dit op zijn vroegst pas na 12 uur gebeuren.

Onderhoudsreiniging

Gebruik PANDOMO® Care & Clean of PANDOMO® Cleaner voor regelmatige onderhoudsreinigingen.

Neem de betreffende productinformatiebladen/PANDOMO® reinigingsadviezen in acht.

Algemeen

Hoe dikker de totale filmlaag, hoe groter de beschermende werking.

Hoe meer de pas behandelde vloer tijdens de eerste dagen wordt ontzien, hoe langer de vloer meegaat!

Veiligheids-/verwijderingsinstructie:

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat reactieproduct van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1).

Kan allergische reacties veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens volgens de ARDEX-kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik: circa 40 - 50 ml/m² (per laag)

Dichtheid: circa 1,018 g/cm³

pH-waarde: ongeveer 8,4

Uiterlijk: vloeibaar, troebel, melkwit

Verwerkingstemperatuur: circa + 15 - + 25°C oppervlaktetemperatuur. Vloerverwarming op tijd lager zetten of uitschakelen.

Droogtijd: na ongeveer 1 - 2 uur voorzichtig beloopbaar. Volledig belastbaar na ongeveer 12 uur. Droogtijd tussen twee lagen ongeveer 12 uur. De aangegeven tijden gelden voor + 20 °C en een RV van 50%. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

GISCODE: GE 10

Verpakking: plastic jerrycan met 5 l netto

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten

Houdbaarheid: circa 24 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.